

	<h1>FICHE TECHNIQUE</h1>
Date : 28.03.2017	Réf : 2009 – 2009B – 2010 – 2010A – 2011 - 2012

Identification

Référence du produit	latex
N° de lot de fabrication	ST13.0814
Date fabrication	15.06.2015

Contrôle physico-chimique

	Méthodes	Résultats
Aspect	Cont/ext	liquide de consistance visqueuse
Couleur du latex	Cont/ext	blanche
Couleur du film	Cont/ext	normale
Odeur	Cont/ext	caractéristique
D.R.C : % caoutchouc (poids)	Cont/ext	60.43
total solide (%poids)	Cont/ext	61.55
Ammoniac (%poids)	Cont/ext	0.26
Temps de stabilité mécanique à 55% (solide)	Cont/ext	1.371 s
Indice d'acide gras volatil	Cont/ext	0.026
pH	Cont/ext	9.64
Indice de potasse KOH	Cont/ext	0.58



MAQPRO, 2 ter rue Alasseur 75.015 Paris
 TEL : 01 42 25 10 11 - FAX : 01 42 25 12 20
 SITE : WWW.MAQPRO.COM
 SAS AU CAPITAL DE 100 000€ - SIRET 494 440 795 00032 - RCS PARIS 494 440 795
 APE 2042Z - N°TVA FR 46 494 440 795

